# SLOVAKRYL

## Scheda tecnica – Pittura 2 in 1 Tinidoo (colori)

*Traduzione non ufficiale realizzata da Tinidoo a partire dalla versione francese del «Technický list» del prodotto SLOVAKRYL pubblicato da SLOVLAK Košeca, a.s. (revisione del 17.07.2024). Non è stata emessa né convalidata dal fabbricante. In caso di discrepanza, fa fede il testo originale slovacco.*

- pittura universale
- legno, metallo, calcestruzzo
- interno/esterno

## DESCRIZIONE

Slovakryl è una miscela di pigmenti e cariche in dispersione acquosa di un legante copolimerico, con aggiunta di additivi.

## UTILIZZO

Slovakryl è adatto ai rivestimenti interni ed esterni di legno, materiali in fibra di legno, mobili in legno, giocattoli e altri prodotti, nonché di supporti minerali quali intonaco, calcestruzzo, pietra, carta, ecc. È adatto anche al rivestimento di oggetti metallici, a condizione che siano trattati con uno strato di fondo anticorrosivo adeguato e non siano esposti a condizioni climatiche estreme.

Il rivestimento è lavabile, ma non può essere esposto a un ambiente umido permanente.

È conforme alla norma europea relativa al trattamento superficiale dei giocattoli secondo la STN EN 71-3 (anche per bambini di età inferiore a 3 anni). Slovakryl può essere utilizzato anche per rivestimenti a contatto diretto con alimenti secchi. Non è adatto a rivestimenti a contatto diretto con mangimi e acqua potabile.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici vecchie fessurate, non aderenti:** lo sporco grossolano, come i residui di vecchi rivestimenti o la ruggine che si sfalda, deve essere completamente eliminato, manualmente o meccanicamente (mediante carteggiatura).

**Superfici vecchie aderenti:** le superfici vecchie ben aderenti devono essere pulite, sgrassate e irruvidite per migliorare l'aderenza. Prima di applicare il nuovo rivestimento, consigliamo di effettuare una prova di compatibilità con il vecchio rivestimento su una piccola superficie.

**METALLO:** prima dell'uso, il supporto deve essere solido, asciutto, privo di ruggine, grasso, polvere, strati non aderenti e altre impurità; se necessario stuccato e trattato preventivamente con uno strato di fondo anticorrosivo adeguato.

**LEGNO:** prima dell'uso, il supporto deve essere perfettamente asciutto (umidità del legno massimo 12 %), ben carteggiato (carta abrasiva n. 80 - 120), privo di impurità, polvere e macchie di resina (da trattare con diluente nitrocellulosico) e, se necessario, trattato con un prodotto biocida adeguato contro gli organismi dannosi per il legno. Prima di applicare lo strato di finitura, stendere uno strato di Slovakryl Profi Základ o di Slovakryl diluito con acqua in rapporto 1:1 e, dopo l'essiccazione, carteggiare con carta abrasiva n. 100 - 200.

**CALCESTRUZZO E INTONACI:** prima dell'uso, il supporto deve essere coeso, non friabile, asciutto, privo di impurità, ben stagionato e impregnato con Slovakryl diluito con acqua in rapporto 1:1.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO VERNICIANTE

Mescolare bene prima dell'uso. Per dipingere grandi superfici, consigliamo di uniformare la tinta mescolando il contenuto di tutte le confezioni. Richiudere bene la confezione non utilizzata e consumarla il prima possibile.

## DILUIZIONE

Con acqua.

Una diluizione eccessiva riduce lo spessore del rivestimento, che perde così potere coprente.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Durante l'applicazione e fino all'indurimento del rivestimento, la temperatura ambiente e quella del supporto devono essere comprese tra + 10 °C e + 30 °C. L'umidità relativa dell'aria non deve superare il 75 %. La temperatura ottimale di applicazione è da 17 °C a 25 °C, con un'umidità relativa dal 40 al 70 %. Una temperatura bassa e un'umidità relativa dell'aria elevata rallentano l'essiccazione. Si sconsiglia di dipingere in caso di gelo, nebbia, forte calore o pioggia.

## APPLICAZIONE

Il rivestimento si applica generalmente in 2 - 3 mani, a seconda delle irregolarità e dello stato del supporto. La seconda mano può essere applicata non prima di 4 ore. Tra una mano e l'altra si consiglia una leggera carteggiatura (carta abrasiva n. 180 - 240). Durante l'applicazione, mescolare di tanto in tanto la pittura.

Modalità di applicazione: pennello, rullo, spruzzo.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI

Si consiglia di pulirli con acqua.

## RESA TEORICA

6 - 9 m²/kg per mano.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Confezioni** | 0,75 kg; 2,5 kg; 5 kg; 20 kg. |
| **Durata della garanzia** | 36 mesi dalla data di produzione. |
| **Conservazione** | Nelle confezioni originali chiuse, in un luogo asciutto, a una temperatura da +5 a +30 °C. Durante la conservazione è ammessa la formazione di un deposito che possa essere rimescolato. Proteggere dal gelo e dall'esposizione diretta al sole. |
| **Infiammabilità** | Slovakryl non è un liquido infiammabile. |

Tinte:

| Codice – tinta | Codice – tinta | Codice – tinta |
|---|---|---|
| 0100 – bianco | 0431 – blu pastello | 0815 – rosso |
| 0111 – grigio | 0440 – blu | 0849 – rosso ciliegia |
| 0199 – nero | 0515 – verde chiaro | 0321 – viola |
| 0220 – marrone chiaro | 0530 – verde | 0110 – grigio chiaro |
| 0230 – marrone | 0551 – verde scuro | 0310 – viola chiaro |
| 0240 – marrone scuro | 0615 – giallo chiaro | 0810 – rosa |
| 0250 – palissandro | 0620 – giallo | 0611 – verde giallo |
| 0610 – beige | 0625 – giallo scuro | 0410 – blu chiaro |
| 0660 – ocra | 0750 – arancione | 0210 – marrone pastello |
| 0840 – marrone rossiccio | 0814 – rosso chiaro | 0603 – avorio |

## DATI TECNICI

### Proprietà allo stato liquido

| | |
|---|---|
| **Tempo di efflusso, F6 (20 °C / 50 % UR)** | min. 40 s |
| **Contenuto di componenti non volatili (1 h / 105 °C / 1 g)** | min. 45 % |
| **Densità (20 °C)** | min. 1,10 g.cm-3 |

### Proprietà di essiccazione: tempo di essiccazione

| | |
|---|---|
| **Fuori polvere** | 1 h |
| **Essiccazione** | 2 – 4 h |
| **Sovraverniciabile** | 4 h |

### Proprietà del rivestimento secco

| | |
|---|---|
| **Aspetto** | liscio, da semiopaco a opaco |
| **Potere coprente** | grado 1 |

Le informazioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, alla protezione antincendio, allo smaltimento degli imballaggi usati, alle indicazioni H / P, ecc., nonché alla conservazione, sono riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS).

JK: 246–260–05 – PND: 01–3005–91 S – Data di revisione: 17.07.2024

«Le raccomandazioni tecniche di questa scheda tecnica sono fornite sulla base della nostra esperienza e delle nostre migliori conoscenze attuali, scientifiche e pratiche, e non sono vincolanti. Gli utilizzatori sono responsabili del corretto utilizzo del prodotto e devono tenere conto di tutti i fattori e le condizioni che possono influire sulla qualità finale del trattamento superficiale. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati riportati nei documenti tecnici e promozionali.»

Fabbricante: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151