Tinidoo-Lack – ACRYSOL

Technisches Merkblatt – Lack seidenmatt / matt / glänzend

Nicht amtliche Übersetzung durch Tinidoo auf Grundlage der französischen Fassung. Bei Abweichungen ist das Originaldokument des Herstellers (Vernijura) maßgeblich.

WASSERBASIERTER LACK AUF BASIS EINES HOCHWERTIGEN ACRYL-POLYURETHAN-HARZKOMPLEXES, GEMÄSS NORM EN 71-3.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen des Films nach dem Trocknen	Glänzend / Seidenmatt / Matt
Dichte des Produkts	= 1
Lieferviskosität	25 " CF 4 bei 20 °C
Festkörpergehalt bzw. Stoffkonzentration	38 %
Aussehen des Produkts bei Lieferung	Weißliche Flüssigkeit
Ergiebigkeit	150 g/m²
Deckvermögen	Transparent – AFNOR-Becher CF 4
Norm EN 71-3	Ja
Lagerung	6 Monate, frostfrei

VERARBEITUNG

Spritzpistole, Airmix, pneumatisch, Flächenstreicher, Pinsel, Tauchen.

EINSATZBEREICH UND BESONDERHEITEN

ACRYSOL-Lack hat den Vorteil, nicht entflammbar und geruchlos zu sein. Er wird wie ein lösemittelhaltiger Lack verwendet, mit dem Unterschied, dass bei manchen Holzarten ein leichtes Aufstellen der Holzfasern auftreten kann.

Wird hauptsächlich auf Parkett, Treppen, Theken, Tischen, Möbeln, Spielzeug und Werkzeugstielen verwendet.

Durch den Zusatz von wasserbasiertem POLYURETHANHARZ verleiht er dem aufgetragenen Film Beständigkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

ACRYSOL hat ein hohes Füllvermögen.

ACRYSOL eignet sich ideal zum Absperren von MDF-Kanten.

ACRYSOL ist sehr UV-beständig und vergilbt nicht.

ACRYSOL eignet sich ideal zum Lackieren von Parkett mit geringer bis mittlerer Beanspruchung; nicht geeignet für einen Ballsaal.

ACRYSOL ist ein echtes Zweischichtsystem, bei dem kein harter Grundierlack erforderlich ist.

Alle Auftragswerkzeuge vor dem Antrocknen gründlich reinigen und mit Wasser ausspülen, da ACRYSOL aufgrund der Qualität der verwendeten Harze nach dem Trocknen weder anlöst noch abgebeizt werden kann.

TROCKNUNG BEI 20 °C

Staubtrocken	15 min
Schleifbar	60 min
Endhärte	12 h

BESONDERE HINWEISE

Raumtemperatur, Objekttemperatur und Belüftungsbedingungen beeinflussen Trocknung und Aushärtung. Nicht bei Temperaturen unter 15 °C oder über 35 °C verwenden.

Hergestellt von Vernijura.

Vertrieben von Tinidoo – www.tinidoo.fr – E-Mail: info@tinidoo.fr