Barniz Tinidoo – ACRYSOL

Ficha técnica – Barniz satinado / mate / brillante

Traducción no oficial realizada por Tinidoo a partir de la versión francesa. En caso de discrepancia, prevalece el documento original del fabricante (Vernijura).

BARNIZ AL AGUA A BASE DE UN COMPLEJO DE RESINA ACRÍLICA Y POLIURETANO DE ALTA GAMA, CONFORME A LA NORMA EN 71-3.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto de la película tras el secado	Brillante / Satinado / Mate
Densidad del producto	= 1
Viscosidad de suministro	25 " CF 4 a 20 °C
Extracto seco o concentración de materia	38 %
Aspecto del producto en el suministro	Líquido blanquecino
Rendimiento	150 g/m²
Poder cubriente	Transparente – copa AFNOR CF 4
Norma EN 71-3	Sí
Almacenamiento	6 meses, protegido de las heladas

APLICACIONES

Pistola, airmix, neumática, paletina, brocha, inmersión.

CAMPO DE USO Y PARTICULARIDADES

El barniz ACRYSOL tiene la ventaja de ser ininflamable e inodoro. Se utiliza como un barniz al disolvente, con la diferencia de que en algunas especies de madera puede producirse un ligero levantamiento de la fibra.

Se utiliza principalmente en parqués, escaleras, mostradores, mesas, muebles, juguetes y mangos de herramientas.

Gracias a la adición de resina de POLIURETANO al agua, confiere a la película aplicada resistencia a las agresiones químicas y mecánicas.

ACRYSOL tiene un alto poder de relleno.

ACRYSOL es ideal para sellar los cantos de MDF.

ACRYSOL tiene una muy buena resistencia a los rayos ultravioleta y no amarillea.

ACRYSOL es ideal para barnizar parqués de tránsito bajo y medio; no es adecuado para una sala de baile.

ACRYSOL es un verdadero bicapa con el que no es necesario utilizar un fondo duro.

Limpie bien y enjuague con agua todas las herramientas de aplicación antes de que se sequen, ya que, debido a la calidad de las resinas empleadas, ACRYSOL no se reblandece ni se decapa una vez seco.

SECADO A 20 °C

Libre de polvo	15 min
Lijable	60 min
Endurecimiento definitivo	12 h

OBSERVACIONES PARTICULARES

La temperatura ambiente, la temperatura de los objetos y las condiciones de ventilación influyen en el secado y el endurecimiento. No utilizar a una temperatura inferior a 15 °C ni superior a 35 °C.

Fabricado por Vernijura.

Comercializado por Tinidoo – www.tinidoo.fr – correo electrónico: info@tinidoo.fr