Vernice Tinidoo – ACRYSOL

Scheda tecnica – Vernice satinata / opaca / lucida

Traduzione non ufficiale realizzata da Tinidoo a partire dalla versione francese. In caso di discrepanza, fa fede il documento originale del fabbricante (Vernijura).

VERNICE ALL'ACQUA A BASE DI UN COMPLESSO DI RESINA ACRILICA E POLIURETANICA DI ALTA GAMMA, CONFORME ALLA NORMA EN 71-3.

CARATTERISTICHE

Aspetto del film dopo l'essiccazione	Lucido / Satinato / Opaco
Densità del prodotto	= 1
Viscosità alla consegna	25 " CF 4 a 20 °C
Residuo secco o concentrazione di sostanze	38 %
Aspetto del prodotto alla consegna	Liquido biancastro
Resa	150 g/m²
Potere coprente	Trasparente – coppa AFNOR CF 4
Norma EN 71-3	Sì
Conservazione	6 mesi, al riparo dal gelo

APPLICAZIONI

Pistola, airmix, pneumatica, pennellessa, pennello, immersione.

CAMPO D'IMPIEGO E PARTICOLARITÀ

La vernice ACRYSOL ha il vantaggio di essere non infiammabile e inodore. Si utilizza come una vernice a solvente, con la differenza che su alcune essenze di legno può verificarsi un leggero sollevamento delle fibre.

Si utilizza principalmente su parquet, scale, banconi, tavoli, mobili, giocattoli e manici di utensili.

Grazie all'aggiunta di resina POLIURETANICA all'acqua, conferisce al film applicato resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche.

ACRYSOL ha un elevato potere riempitivo.

ACRYSOL è ideale per sigillare i bordi di MDF.

ACRYSOL ha un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti e non ingiallisce.

ACRYSOL è ideale per la verniciatura di parquet a traffico basso e medio; non è adatto a una sala da ballo.

ACRYSOL è un vero bistrato con cui non è necessario utilizzare un fondo duro.

Pulire bene e risciacquare con acqua tutti gli attrezzi di applicazione prima che si asciughino, poiché, data la qualità delle resine impiegate, ACRYSOL non si ammorbidisce né si può sverniciare una volta asciutto.

ESSICCAZIONE A 20 °C

Fuori polvere	15 min
Carteggiabile	60 min
Indurimento definitivo	12 h

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

La temperatura ambiente, la temperatura degli oggetti e le condizioni di ventilazione influiscono sull'essiccazione e sull'indurimento. Non utilizzare a una temperatura inferiore a 15 °C né superiore a 35 °C.

Prodotto da Vernijura.

Commercializzato da Tinidoo – www.tinidoo.fr – e-mail: info@tinidoo.fr