Verniz Tinidoo – ACRYSOL

Ficha técnica – Verniz acetinado / mate / brilhante

Tradução não oficial realizada pela Tinidoo a partir da versão francesa. Em caso de divergência, prevalece o documento original do fabricante (Vernijura).

VERNIZ AQUOSO À BASE DE UM COMPLEXO DE RESINA ACRÍLICA E POLIURETANO DE ALTA GAMA, CONFORME À NORMA EN 71-3.

CARACTERÍSTICAS

Aspeto da película após secagem	Brilhante / Acetinado / Mate
Densidade do produto	= 1
Viscosidade de fornecimento	25 " CF 4 a 20 °C
Extrato seco ou concentração de matéria	38 %
Aspeto do produto no fornecimento	Líquido esbranquiçado
Rendimento	150 g/m²
Poder de cobertura	Transparente – copo AFNOR CF 4
Norma EN 71-3	Sim
Armazenamento	6 meses, ao abrigo do gelo

APLICAÇÕES

Pistola, airmix, pneumática, trincha larga, pincel, imersão.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO E PARTICULARIDADES

O verniz ACRYSOL tem a vantagem de ser não inflamável e inodoro. Utiliza-se como um verniz de solvente, com a diferença de que, em algumas espécies de madeira, pode ocorrer um ligeiro levantamento das fibras.

Utiliza-se principalmente em soalhos, escadas, balcões, mesas, móveis, brinquedos e cabos de ferramentas.

Graças à adição de resina de POLIURETANO aquosa, confere à película aplicada resistência às agressões químicas e mecânicas.

O ACRYSOL tem um elevado poder de enchimento.

O ACRYSOL é ideal para selar as orlas de MDF.

O ACRYSOL tem uma muito boa resistência aos raios ultravioleta e não amarelece.

O ACRYSOL é ideal para envernizar soalhos de tráfego baixo e médio; não é adequado para um salão de baile.

O ACRYSOL é um verdadeiro bicamada com o qual não é necessário utilizar um primário duro.

Limpar bem e enxaguar com água todos os utensílios de aplicação antes de secarem, pois, dada a qualidade das resinas utilizadas, o ACRYSOL não amolece nem se decapa depois de seco.

SECAGEM A 20 °C

Seco ao pó	15 min
Lixável	60 min
Endurecimento definitivo	12 h

OBSERVAÇÕES PARTICULARES

A temperatura ambiente, a temperatura dos artigos e as condições de ventilação influenciam a secagem e o endurecimento. Não utilizar a uma temperatura inferior a 15 °C nem superior a 35 °C.

Fabricado pela Vernijura.

Comercializado pela Tinidoo – www.tinidoo.fr – e-mail: info@tinidoo.fr